CSVM VITRAGE

المصرف الصفاقسي للبلور و المرآة

Comptoir Sfaxien de Verrerie et Miroiterie

Rue Jameleddine Afghani Z .Ind. Poudrière 1 3002 Sfax Tunisie
Siège : 216-74-286287-Fax : 74-227365 – GSM : 23419891
Usine : 216-74-286841/ 74-225504-Fax:74-286326– GSM :23236890
MF: 580 187 E/A/M 000 – RC : BO84582004
E-mail: csvm@csvm.com.tn - Site web: www.csvm.com.tn

نهج جمال الدين الأفغاني المنطقة الصناعية البودريار 1 3002 صفاقس – تونس
المقر الإجتماعي : 216.74.286287 – الفاكس : 216.74.227365
المصنع : 216.74.286841/74.225504 – الفاكس : 216.74.286326
المعرف الجبائي : 580187 E/A/M 000 - السجل التجاري : BO84582004

CARACTERISTIQUES

6 mm glace vert– 6 mm air – 6 mm glace clair

Propriétés thermiques (EN 673)

Coeff . Ug (W/(m².K))	3.3

Propriétés lumineuses (EN 410)

Transmission lumineuse (TL)	65
Réflexion lumineuse externe (RL)	11
Réflexion lumineuse interne (r_{vi})	13
Indice de rendu des couleurs – RD65 (R_a)	88

Propriétés énergétiques

	EN 410	ISO 9050
Transmission énergétique directe (t_e)	38	37
Réflexion énergétique (r_e)	7	7
Absorption énergétique totale (a_e)	55	56
Absorption énerg. Verre 1 (a_e (1))	52	53
Absorption énerg. Verre 2 (a_e (2))	3	3
Facteur solaire (g)	47.0	46.0
Coefficient shading (SC)	0.54	0.53
Transmission des UV (UV)	13	
Schattenfaktor (DE) (b-Faktor)		58.0

Autres propriétés

Résistance au feu (EN 13501-2)	NPD
Réaction au feu (EN 13501-1)	NPD
Résistance aux balles (EN 1063)	NPD
Résistance aux effractions (EN 356)	NPD
Résistance à l'impact d'un pendule (EN12600)	NPD / NPD
Isolation au bruit aérien direct (EN12758 – Rw (C ;Ctr): dB)	31 (-1 , -2)

Remarques :
NPD : Pas de performance déclarée
Spécifications, données techniques et autres données sont basées sur les informations disponibles au moment de la préparation du document.